



Декоративная отделка фасада и интерьера может выполняться обработкой подготовленных поверхностей некоторыми клеящими составами с нанесением разнообразной декоративной крошки, изготовленной из природных каменных или искусственных материалов. В образе связующего применяют крепкий цементный коллоидный клей, гипсополимерцемент, цементоперхлорвинил и другие материалы, которые обладают высокой прочностью, а также сцеплением со всеми каменными материалами.

Такие клеящие составы нужно наносить на выровненные поверхности уже после грунтовки. Материал грунтовочного слоя выбирают, основываясь на типе клеящего состава. При использовании полимерцементных составов все поверхности огрунтовывают именно поливинилацетатной краской, которая разведена до вязкости 30-40. В случае использования коллоидного клея приготавливают специальный огрунтовочный состав.

Грунтовочный слой в основном наносят пневматическим краскораспылителем вручную или же меховым валиком. Некоторые клеящие составы для удобства наносят непосредственно на высохший слой готового грунта опять-таки меховым валиком при том отдельными участками, имеющими площадь не более 3 м². Во все современные клеящие составы рекомендуют добавлять кварцевый песок, который прошел специальную очистку. Такой песок получил название маршалита. Рекомендовано придерживаться соотношения 2:1:1 (где 2 части составляет поливинилацетатная краска: 1 часть представляет собой маршалит: 1 часть – белый цемент). Нанесенный тонким слоем клеевой слой (его толщина должна составлять примерно 2/3 разм. зерен) выравнивают металлическим шпателем. И только после полного высыхания возможно продолжение работы.